



TAKAVCI
BETON

Esentepe Mah. Seydişehir Çevre Yolu
Cad. No:627 Beyşehir/Konya

+90(537)3344994 +90(332)5121213

www.takavcibeton.com

LÜTFİ TAKAVCI MERMER MADEN İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT


SANAYİ VE TİCARET AŞ.BEYŞEHİR-KONYA
TAKAVCI BETON- ESENTEPE MAH.ISPARTA ÇEV.YOLUNO:627
+90 537 334 4994 / 0332 512 1213 www.takavcibeton.com



Laboratuvar numarası : BT 84600 Rapor Tarih/Numarası : 22.08.2025 /
Yapı sahibi : ABDULLAH TURHAN
Yapı adresi : ORTAKARAÖREN MAH.SEYDİŞEHİR
Alındığı yer : ŞANTIYE
Pafta-Ada-Parsel : - -
Denetim firması : YAPI DENETİM
Beton firması : TAKAVCI BETON-BEYŞEHİR
Beton/Malzeme cinsi : C25/30 - Sika-viscocrete-4772
Test standardı : TS EN 12390-3 - BASINÇ TESTİ- KÜP (150x150x150) mm

Test nu	Numune nu	Alınma tarihi	Test tarihi	Yaşı (Gün)	Kütle (gr)	Yoğunluk (gr/cm3)	Yükleme hızı (MPa)	Kırılma kuvveti (kN)	Dayanım (N/mm2)
1	1	15.08.2025	22.08.2025	7	8062	2,39	0,6	866,40	38,51
2	1	15.08.2025	22.08.2025	7	8108	2,40	0,6	895,34	39,79
3	1	15.08.2025	22.08.2025	7	7965	2,36	0,6	857,50	38,11

Ortalama dayanım 38,80



Not : _____

LABORATUVAR SORUMLUSU
ZAFER BAL

Zafer BAL
Zafer BAL
Laborant

TESİS SAHİBİ
HASAN TAKAVCI



TAKAVCI
BETON

Esentepe Mah. Seydişehir Çevre Yolu
Cad. No:627 Beyşehir/Konya

+90(537)3344994 +90(332)5121213

www.takavcibeton.com

TAKAVCI BETON

Takavci beton olarak tesisimizde üretilen ilk C25 şantiye dökümünü betonlarımızdan almış olduğumuz kalite kontrol numune mukavemet sonuçlarımız ön denemeleri daha önce yapılmış olan beton karışımı C25 sınıflı beton numunelerini 7 günlük ilk kırılmalarını laboratuvarımızda gerçekleştirdik kırım sonuçlarımız 7 günlük dayanımı bir üst sınıfı C30 mukavemetinde değer almıştır 28 günlük dayanımlarda daha da üst sınıflara çıkacaktır bu gösteriyor ki kalite politikamız sipariş edilen beton sınıfının üst sınıflarda mukavemet değerlerinin çıkması bizim beton üretim kalitemizin üst değerlerde olduğunu göstermektedir.

Kalite kontrol laboratuvarı

TAKAVCI BETON